

FASADOCOLOR

CHARAKTERISTIKA

Fasadocolor je vodou ředitelná disperzní směs organických a anorganických pigmentů s přísadami plniv, organické disperze, moderujících a konzervačních přísad ve vodě. Nátěr je určen pro venkovní vyzrálé omítky a betonové stěny. Výhodné hodnoty vodotěsnosti a propustnosti pro vodní páry zajišťují vysokou stabilitu vůči účinkům vody.

Fasádní barva s vysokou odolností povětrnostním podmínkám je

- určena pro nátěry venkovních stěn
- dodávána v 67 barevných odstínech
- vhodná pro nátěry vyzrálých omítek a betonu
- odolná vůči vlivu počasí a slunečnímu záření
- má výhodný poměr užitné hodnoty k ceně

TECHNICKÉ PARAMETRY

(garantované hodnoty pro Fasadocolor bílý podle podnikové normy PN SK 721290)

Přidržitost k podkladu	min. 0,40 MPa
Otěruvzdornost povrchu	min. 60 min.
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů
Přidržitost po zkoušce mrazuvzdornosti	min. 0,40 MPa
Odolnost teplotním změnám	min. 25 cyklů
Přidržitost po testu teplotních změn	min. 0,40 MPa
Vodotěsnost	max. 0,5 l/m ²
Propustnost pro vodní páry	max. 0,2 m
Plošná hustota nátěru (kryvost)	max. 100 g/m ²
Obsah sušiny	min. 68 %
Zrnitost	100 % pod 0,5 mm

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 178/1997 Sb., 6. 4. 2000 autorizovaná laboratoř č.204 vystavila **certifikát č. 06-5813 pro Fasadocolor**. Doklad o zdravotní nezávadnosti byl vydán Státním zdravotním ústavem dne 20. 9. 1999. Společnost vydala „Prohlášení o shodě“ a Bezpečnostní list výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Barva je určena pro přímé použití a obsah nádoby není třeba ředit. Její spotřeba je 0,5 – 1,0 kg/m² natírané plochy. Barvu použitého nátěru je třeba volit v souladu s barvou a druhem podkladní plochy. Nátěr se nanáší na vyzrálé omítky, jinak se může jeho odstín následně změnit. Disperzi v nádobě je třeba důkladně promíchat před použitím. Povrch musí být vyspravený, nečistoty a uvolněné zbytky dřívějších nátěrů odstraněny špachtlí

nebo drátěným kartáčem. Staré olejové nebo lakové nátěry je nutno úplně odstranit, uvolněná zrna na povrchu se musí zpevnit. Zaprášený povrch je nutno omýt, vysoce porézní povrch je třeba impregnovat vhodnou penetrační disperzí.

Fasadocolor se dodává v barvách a odstínech podle barevného vzorníku. Nátěr lze nanášet malířskou štětkou, válečkem nebo stříkáním. Na zachovalém podkladu a méně porézním povrchu postačí dva nátěry. Barvu je třeba nanášet pouze při teplotách nad +5 °C. Druhý nátěr se nanáší až po zaschnutí první vrstvy. Zасhlá vrstvička nátěru je matná a nelepivá. Při malování je třeba používat osobní ochranné pomůcky.

Optimální teplota skladování	+1 až +20 °C
Záruka	9 měsíců od data výroby v původních obalech při doporučené teplotě.

Barvu je nutno chránit před mrazem, jinak se může znehodnotit.

BALENÍ

Plastové kbelíky čtyřhranné	8kg a 15 kg
Plastové kbelíky kulaté	40 kg

Jiné balení je možné po dohodě se zákazníkem

Loženo na neznačených nebo EURO-paletách s přílohou deskou, palety jsou obaleny smršťovací fólií a fixovány ocelovou páskou.



Nátěr **není klasifikován jako nebezpečná látka** podle zákona č.157/98 Sb. a navazujících vyhlášek. Fasadocolor není toxický a není infekční. Jeho odpady lze ukládat na řízené skládce, malé množství lze po zředění vodou 1:50 vypustit do kanalizace s čištěním odpadních vod.