

## SUPERLEX B

### CHARAKTERISTIKA

**SUPERLEX B** je tekutá směs plavených kaolinů, karbonátových plniv, moderujících přísad, konzervačního přípravku, organické disperze a vody.

**SUPERLEX B** je univerzální malířský nátěr s vysokou bělostí a kryvostí. Lze jej doporučit pro běžné malování domácností i veřejných budov. Je vhodný pro všechny druhy vnitřních omítek a sádrokartonových desek. Vyniká poměrem kvality a ceny.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

(podle podnikové normy PN SK 72 1288)

Obsah netěkavých látek (sušiny)	min. 49 %
Zbytek na síť 0,09 mm za mokra	max. 0,5 %
Bělost (MgO)	min. 83 %
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň standardu)	max. I

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl na **SUPERLEX B** vydán autorizovanou osobou č. 204 certifikát č. 100\_005941. Dále byl vydán autorizovanou osobou č. 224 certifikát č. 99 0962 V/AO referující o vhodnosti použití **SUPERLEXu B** na sádrokartony „RIGIPS“ a „KNAUF“.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad je vhodné očistit od prachu a jiných nečistot, případně omýt mýdlovým roztokem, více než dvě vrstvy původních nátěrů odstranit.

Množství 1 kg nátěru vystačí až na 9 m<sup>2</sup>. Nátěr lze tónovat pastovými nebo tekutými malířskými barvami. **SUPERLEX B** se ředí vodou dle potřeby v množství 150 – 500 ml na 1 kg nátěru v závislosti na typu podkladu a způsobu aplikace. Nátěr lze ručně nanést malířskou štětkou, válečkem nebo vysokotlakým stříkáním. K úpravě větších nerovností podkladu doporučujeme použít vnitřní štukovou omítku **KERASTUK K**.

Teplota skladování: +1 až +30°C

**Záruční doba:** Výrobek si v původním obalu a při doporučené teplotě skladování zachovává své užité vlastnosti do data vyznačeného na obalu.

Nátěr je nutno při dopravě a skladování chránit před mrazem, jinak může dojít k znehodnocení výrobku.

### BALENÍ

Plastové kbelíky	7 kg, 15 kg
Plastový hobok	40 kg



Loženo na výměnných neznačených nebo EURO paletách, kryto příložnou deskou, palety jsou obaleny smršťovací fólií a celková sestava palety je fixována ocelovou páskou.

**Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů klasifikován jako nebezpečný.**

**Výrobce má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000.**